

2072

ADHÉSIF POUR LINOLÉUM



Powered by Microban® for superior mold and mildew protection.

1. DESCRIPTION

ROBERTS 2072 est un adhésif supérieur de qualité commerciale conçu spécifiquement pour l'installation de revêtements de sol en linoléum. Cet adhésif est conçu avec une résistance rapide pour maintenir les planchers en linoléum rigide en place.

Caractéristiques et Avantages

- Forte adhérence initiale
- Faible odeur
- Temps d'emploi idéal pour un positionnement optimal
- Couverture jusqu'à 120 pi²/gal (11,15 m²/3,78 L)
- Pour un usage résidentiel et commercial, même pour des charges roulantes lourdes
- Contrôle de l'humidité jusqu'à 5 lb (2,27 kg). MVER et HR 80 %

Types de revêtements de sol approuvés

- Revêtement de sol en linoléum

Substrats Approuvés

Béton

Contreplaqué de type APA

Carreau de composition vinyle (propre, sans cire)

Plâtre prétraité (voir ASTM F2419)

Feuilles à endos de papier non rembourrées (correctement préparées avec un niveleur de gaufrage)

Planchers à chauffage radiant et terrazzo

Pour les revêtements de sol et les endos non répertoriés, communiquez avec les services techniques au (905) 791-4444 (CA).

Truelle et taux de couverture recommandés*

Encoche carrée 3/32 po x 3/32 po x 3/32 po (2,4 mm x 2,4 mm x 2,4 mm)

Revêtement de sol : Linoléum

Couverture : 46,5-18,9 m² pour 18,19 litres / 500-600 pi² pour 5 gallons

**REMARQUE : Les encoches des truelles réérencées sont celles généralement recommandées pour le type de revêtement de sol installé, et servent de guide. Les taux de couverture varieront en fonction du type de truelle, de substrat et des conditions d'installation. Consultez le fabricant de revêtement de sol pour connaître ses recommandations particulières de truelles.*



Vida útil de
2 AÑOS



2. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Latex acrylique
Couleur:	Blanc cassé
Odeur:	Neutre
Temps à l'air libre:	Jusqu'à 45 minutes
Temps d'emploi:	Jusqu'à 25 minutes - Le temps de pose variera légèrement avec la température et la porosité du substrat
Temps de durcissement:	24 heures
Trafic:	Résidentiel : 24 heures
Commercial:	72 heures
Charges roulantes:	72 heures
pH:	Ne doit pas dépasser 10
Durée de conservation:	2 ans à compter de la date de fabrication si le produit est stocké dans le conteneur d'origine fermé, dans un environnement contrôlé. Ne nécessite pas de dilution
Stockage:	Protéger du gel.
COV:	<6 g/L

3. INSTRUCTIONS

Limitations

- Réservé à un usage intérieur.
- Assurer une ventilation adéquate pendant l'installation.
- Non recommandé pour l'installation de revêtements de sol en liège qui constitueront la surface de revêtement de sol finale.

Préparation

Les sous-planchers doivent être structurellement solides, secs, lisses, plats ($\leq 3/16$ po (4,8 mm) dans 10 pi (3 m)), à niveau et exempts d'humidité excessive/d'alcali et toutes substances (huile, cire, graisse, peinture, scellants à base d'huile, résidus d'adhésif, etc.) qui peuvent inhiber la liaison de l'adhésif ou la performance du revêtement de sol ou de son installation.

Les fissures, ébréchures, trous, joints ou saillies du substrat doivent être correctement réparés. Ne pas remplir ou recouvrir les expansions ou autres joints

avec le revêtement de sol. Les produits de ragréage doivent convenir à l'utilisation de type à base de ciment et de polymères modifiés et appliqués conformément aux instructions du fabricant.

Installation

La température des matériaux et de la zone doit être comprise entre 18-35°C/65-95°F avec une humidité relative maximale de 65 % durant 48 heures avant et pendant l'installation et durant 72 heures après. Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup. Vérifier périodiquement à ce que la couverture de l'adhésif sur l'endos du revêtement de sol et sur le substrat soit adéquate en soulevant un des coins du revêtement pour une adhérence dépourvue de tout vide.

Appliquer l'adhésif de façon uniforme. Les lignes d'adhésif doivent être suffisamment hautes pour couvrir complètement le substrat et l'endos du revêtement de sol en linoléum. Placer le linoléum dans l'adhésif pendant que l'adhésif est encore frais. Le temps pour poser le revêtement de sol variera en fonction de la température et de l'humidité.

Nettoyage

Adhésif frais – nettoyer à l'aide d'eau chaude savonneuse.

Adhésif sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre.

NE PAS VERSER DIRECTEMENT SUR LE REVÊTEMENT DE SOL.

4. DISPONIBILITÉ

 **CANADA**

Emballage

18.19 L 2072RB020 075378207252



5. GARANTIE

Roberts Consolidated Inc. offre une garantie limitée sur ce produit si l'installation est conforme aux spécifications. Visitez robertsconsolidated.com/ca ou appelez (866) 435-8665 pour plus de détails sur la garantie.

6. SERVICES TECHNIQUES

Pour les services techniques ou les questions relatives à l'installation non abordées dans ce document, veuillez contacter nos services techniques au (905) 791-4444 (Canada).



ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de Q.E.P. Co., Inc.
LEED® et son logo sont des marques de commerce appartenant au U.S. Green Building Council® • Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.

M2125 12387



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Service à la clientèle: (866) 435-8665
Soutien technique: (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

a quality brand of
QEP